

NivoPlus 3-15

LB-KNAUF Önterülő padlókiegyenlítő 3-15

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 618001

HABARCSTÍPUS:

A NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítő gyárilag előállított szilárd porkeverék, amely hidraulikus és műanyagdiszperziós kötőanyagokat, ásványi töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmaz. A porkeveréket - közvetlenül a felhasználás előtt - keverik össze vízzel.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítő alkalmas új és régi lakóépületek, középületek betonlajzatainak kiegyenlítésére 3-15 mm rétegvastagságban. Kül- és beltérben egyaránt felhasználható, padlófűtések estrichborításának kiegyenlítésére is alkalmas.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítő felhordását megelőző műveletek

A NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítő olyan betonfelületekre hordható fel amelyek megfelelően szilárdak, por- és szennyeződésmentesek.

A NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítő felhordását megelőzően a betonfelületeket tisztítsuk meg a szennyeződésektől. A felületet a felhordást megelőző napon Estrichgrund-dal kell előkezeln.

A NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítő feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott porkeveréket betonkeverőben vagy lassú fordulatszámú működő fúrógépbe fogott keverőszárral keverhetjük meg. A keverő vízmennyisége 0,2 liter/kg porkeverék. A keverés időtartama legalább 5 perc, és mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes lesz.

A NivoPlus 3-15 padlókiegyenlítőt habarcsszivattyúval vagy egyszerűen vödörből végzett terítéssel hordjuk fel a megfelelően előkészített aljzatra. A sarkoknál - szükség esetén - a felületet kőműveskanállal vagy glettvassal kiigazíthatjuk.

A felület 5 óra múlva járható, és 72 óra múlva terhelhető. A burkolásokat csak a padlókiegyenlítő réteg kiszáradása után szabad elvégezni. A száradási idő a rétegvastagságtól és a klimatikus viszonyoktól függ.

A kiszáradt, megszilárdult felületek padlószőnyeggel, PVC padlóval, parkettával, különböző alapanyagú padlólapokkal burkolhatók.

A munkálatokat 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten végezzük.

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság : >20 N/mm²

Hajlítószilárdság: >5 N/mm²

Anyagszükséglet: 16 kg/m²

1 cm-es rétegvastagság esetén

Rétegvastagság: 3–15 mm

Keverővíz: 5 lit/zsák

Bedolgozási idő: kb. 20 perc

Járható felület: 5 óra múlva

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

NIVOPLUS 3-15

NivoBond 3-15

LB-KNAUF Bond Önterülő padlókiegyenlítő

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 618011

HABARCSTÍPUS:

A NivoBond 3-15 padlókiegyenlítő gyárilag előállított szilárd porkeverék, amely hidraulikus és műanyagdiszperziós kötőanyagokat, ásványi töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A NivoBond 3-15 padlókiegyenlítő alkalmas új és régi lakóépületek, középületek betonlajzatainak kiegyenlítésére 3-15 mm rétegvastagságban.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a NivoBond 3-15 padlókiegyenlítő felhordását megelőző műveletek

A NivoBond 3-15 padlókiegyenlítő olyan betonfelületekre hordható fel amelyek megfelelően szilárdak, por- és szennyeződésmentesek.

A NivoBond 3-15 padlókiegyenlítő felhordását megelőzően a betonfelületeket tisztítsuk meg a szennyeződésektől. A felületet a felhordást megelőző napon Estrichgrund-dal kell előkezeln.

A NivoBond 3-15 padlókiegyenlítő feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott porkeveréket betonkeverőben vagy lassú fordulatszámú működő fúrógépre fogott keverőszárral keverhetjük meg. A keverő vízmennyisége 0,2 liter/kg porkeverék. A keverés időtartama legalább 5 perc, és mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes lesz.

A NivoBond 3-15 padlókiegyenlítőt habarcsszivattyúval vagy egyszerűen vödörből végzett terítéssel hordjuk fel a megfelelően előkészített aljzatra. A sarkoknál - szükség esetén - a felületet kőműveskanállal vagy glettvassal kiigazíthatjuk.

A felület 12 óra múlva járható, és 72 óra múlva terhelhető. A burkolásokat csak a padlókiegyenlítő réteg kiszáradása után szabad elvégezni. A száradási idő a rétegvastagságtól és a klimatikus viszonyoktól függ.

A kiszáradt, megszilárdult felületek padlószőnyeggel, PVC padlóval, és kerámia alapanyagú lapokkal burkolhatók.

A munkálatokat 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten végezzük.

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: >15 N/mm²

Hajlítószilárdság: >5 N/mm²

Anyagszükséglet: 16 kg/m²

1 cm-es rétegvastagság esetén

Rétegvastagság: 3–15 mm

Keverővíz: 5 lit./zsák

Bedolgozási idő: kb. 20 perc

Járható felület: 12 óra után

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

NIVOBOND 3-15

Nivo 10-30

LB-KNAUF Önterülő padlókiegyenlítő 10-30

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 618031

HABARCSTÍPUS:

A Nivo 10-30 padlókiegyenlítő gyárilag előállított szilárd porkeverék, amely hidraulikus kötőanyagot, ásványi töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. A porkeveréket - közvetlenül a felhasználás előtt - keverjük össze vízzel.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Nivo 10-30 padlókiegyenlítő alkalmas új és régi lakóépületek, középületek betonajzatainak kiegyenlítésére 10-30 mm rétegvastagságban. Beltéri használatra.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a NIVO 10-30 padlókiegyenlítő felhordását megelőző műveletek

A Nivo 10-30 padlókiegyenlítő olyan betonfelületekre hordható fel amelyek megfelelően szilárdak, por- és szennyeződés-mentesek.

A Nivo 10-30 padlókiegyenlítő felhordását megelőzően a betonfelületeket tisztítsuk meg a szennyeződésektől. A felületet a felhordást megelőző napon javasolt diszperziós alapozóval bevonni.

A NIVO 10-30 padlókiegyenlítő feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott porkeveréket betonkeverőben vagy lassú fordulatszámú működő fúrógépbe fogott keverőszárral keverhetjük meg. A keverő vízmennyisége 0,18 liter/kg porkeverék. A keverés időtartama legalább 5 perc, és mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes lesz.

A Nivo 10-30 padlókiegyenlítőt habarcsszivattyúval vagy egyszerűen vödörből végzett terítéssel hordjuk fel a megfelelően előkészített aljzatra. A sarkoknál - szükség esetén - a felületet kőműveskanállal vagy glettvassal kiigazíthatjuk.

A felület 12 óra múlva járható, és 72 óra múlva terhelhető. A burkolásokat csak a padlókiegyenlítő réteg kiszáradása után szabad elvégezni. A száradási idő a rétegvastagságtól és a klimatikus viszonyoktól függ. A kiszáradt, megszilárdult felületek padlószőnyeggel, PVC padlóval, parkettával, különböző alapanyagú padlólapokkal burkolhatók.

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság : >20 N/mm²

Hajlítószilárdság: >5 N/mm²

Anyagszükséglet: 16 kg/m²

1 cm rétegvastagság esetén

Rétegvastagság: 10–30 mm

Keverővíz: 4,5 l/zsák

Bedolgozási idő: kb. 20 perc

Járható felület: 12 óra múlva

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF KFT. • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

NIVO 10-30

Basis

LB-KNAUF Basis Csempe- és járólapragasztó

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 617011

HABARCSTÍPUS:

A Basis ragasztó (fagyálló) tixotróp tulajdonságú (megcsúszásmentes) gyárilag előkevert száraz-habarcs, melyet az építkezés helyszínén - közvetlenül a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Basis ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cementkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. A Basis ragasztót kizárólag olyan belső téri felületeknél alkalmazzuk, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozások nem lépnek fel. Cementkötésű forgácslap burkolásához nem alkalmazható!

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Basis ragasztó felhordását megelőző műveletek

A Basis ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A Basis ragasztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt Tiefengrund vagy Estrichgrund alapozóval kezelni kell.

A falazatok hibáit két héttel a burkolás megkezdése előtt ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni.

A Basis ragasztó tervezett felhordása előtt a falfelület - a falazat nedvességtartalmából függően - kell előnedvesíteni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal távolítsuk el!

A Basis ragasztó feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott Basis ragasztó az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverést fúrógépre fogott keverőszárral - kis mennyiségek esetén - kézzel végezzük. Három térfogatrész száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Basis ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító) történik. A rétegvastagság 2-5 mm.

Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa!

A ragasztó felhordása 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után - legkorábban három nap múlva - szabad elvégezni.

MŰSZAKI ADATOK

Besorolás EN 12004 szerint: C1

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: > 10 N/mm²

Tapadószilárdság: > 0,5 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 3 N/mm²

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m²

Rétegvastagság: 2-5 mm

Keverővíz: kb. 0,25 l/kg

Keverési idő: min. 3 perc

Bedolgozási idő: 2 óra

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban

1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

BASIS

Flex

LB-KNAUF Flex Csempe- és járólapragasztó

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 617021; 617521

HABARCSTÍPUS:

A Flex ragasztó tixotróp tulajdonságú (megcsúszásmentes) gyárilag előkevert szá-razhabarcs, melyet az építkezés helyszínén - közvetlenül a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Flex ragasztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cement- vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. A Flex ragasztót kül- és beltérben is használhatjuk hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. padlófűtés vagy egy kültéri délnyugati fekvésű terasz esetében).

Alkalmazható Aquastop, Aquastop Flex szigeteléseken, illetve meglévő hidegburkolatokra történő közvetlen ragasztásra. Tapadóhíd használata nem szükséges. Cementkötésű forgácslap burkolásához nem alkalmas.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a Flex ragasztó felhordását megelőző műveletek

A Flex ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A Flex ragasztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt Tiefengrund vagy Estrichgrund alapozóval kezelni kell.

A falazatok hibáit - két héttel a burkolás megkezdése előtt - ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni.

A Flex ragasztó tervezett felhordása előtt a felületet javasolt alapozóval előkezelni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyeződések nedves szivaccsal távolítsuk el!

A Flex ragasztó feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott Flex ragasztót - az építkezés helyszínén - keverjük össze vízzel. A keverést fúrógépből fogott keverőszárral - kis mennyiségek esetén - kézzel végezzük. Három térfogatrész száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A Flex ragasztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító, spachtli) történik. A rétegvastagság 2-5 mm. Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa! A ragasztó felhordása 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után - legkorábban három nap múlva - szabad elvégezni.

TVB: M-2081/2005

MŰSZAKI ADATOK

Besorolás EN 12004 szerint: C2T

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: > 15 N/mm²

Tapadószilárdság: > 1,0 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 5 N/mm²

Anyagszükséglet: 3-6 kg/m²

Rétegvastagság: 2-5 mm

Keverővíz: kb. 0,25 l/kg

Keverési idő min.: 3 perc

Bedolgozási idő: 2 óra

Csomagolás

5; 25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

FLEX

LB-KNAUF PROFI FLEXRAGASZTÓ C2TE

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Profi Flexragasztó gyárilag előkevert, hidraulikus kötőanyagokat tartalmazó szárazhabarcs megnövelt nyitott idővel és állékonyssággal, melyet az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Profi Flexragasztó alkalmazható új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok cement, mész-cement, gipsz alapvakolattal ellátott falazatainak, gipszkarton alapfelületeinek, pórusbeton és nagyporozitású kerámiatégglákból készült falazatainak, cement- vagy anhidritkötésű aljzatok járófelületeinek, burkolására szolgáló kerámia (kül- és beltéri lapok, greslapok), kerámia- és üvegmozaik, műkő, természetes alapanyagú kőburkolatok ragasztására. Az LB-KNAUF Profi Flexragasztót olyan külső- és belsőterületeken is alkalmazhatjuk, ahol jelentős hőmérsékletingadozások lépnek fel pl. teraszok, erkélyek, falfűtés stb., valamint régi kerámia burkolatok, teraszok újraburkolása és beltéri öntött aszfaltfelületek burkolása is elvégezhető vele.

Cementkötésű forgácslap burkolásához nem használható!

FELDOLGOZÁS:

Követelmé

Cikkszám: 615301

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: > 10 N/mm²

Tapadószilárdság : > 1,0 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 3 N/mm²

Fogazott glettvas Fogmélység, mm	Anyagszükséglet kg/m ²
6	2,6
8	3,2
10	4,2

Rétegvastagság: 2-5 mm

Keverővíz: 0,25 liter/kg

Bedolgozási idő: 2 óra

Korrigálható: 10 percig

Járható: 24 óra után

Fugázható: 24 óra után

Csomagolás

25 kg-os papírszakokban

1,2 to EUR raklapon zsugorfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. Pf. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF PROFI FLEXRAGASZTÓ C2TE