

FKe+

## Flexibilis csemperagasztó

FKe+ 25 kg: 41071025



**ÚJ TERMÉK!**



### Kiszerelés

- Papírsák
- Raklap

25 kg  
42 db

### Felhasználási terület

- C 2T minőségű MSZ EN 12004 szerint
- kül- és beltéri falra és aljzatra
- gress és mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz
- közép és nagyméretű lapokhoz
- fedett erkélyekre és teraszokra
- gipszkarton lapokra
- hőszigetelő lemezek ragasztásához
- fokozott terhelésű aljzatokra
- nem ajánljuk medencékre, kenhető szigetelésre

### Tulajdonságok

- hidraulikus kötésű
- időjárásálló, fagyálló
- jó tapadóképeségű
- flexibilis tulajdonságú
- képlékeny, alakítható
- nem éghető
- alacsony kromáttartalmú

### Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg-hoz:	kb. 0,30 l
	5 kg-hoz:	kb. 1,50 l
	25 kg-hoz:	kb. 7,50 l
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C - +25°C	
Pihentetési idő:	kb. 3 perc	
Feldolgozási idő:	kb. 3,5 óra	
Ragasztási nyitott idő:	kb. 25 perc	
Járható:	24 óra után	
Fugázható:	24 óra után	
Teljes terhelhetőség:	14 nap után	

### Feldolgozás



Név:

Megnevezés/Leírás:

Cikkszám:

**BAM**

## Aljzatkiegyenlítő

BAM 25 kg: 43010025



### Kiszerelés

- Papírsák
- Raklap

25 kg  
42 db

### Felhasználási terület

- PVC-, szőnyegpadló-, laminált parketta, burkolatok alá
- kerámia, márvány, természetes kövek fektetése előtt nyersbeton felületekre

### Tulajdonságok / Szín

- beltéri aljzatra, padlófűtéshez alkalmazható
- hidraulikus kötésű, önterülő
- 2 - 10 mm réteg vastagságú
- azbesztmentes
- szivattyúzható (ketrupumpa)
- műgyantatartalmú
- tartós
- alacsony kromáttartalmú

### Műszaki adatok

Keverővíz:	1 kg	kb.: 0,25 l
	25 kg	kb.: 6,20 l
Pihentetési idő:	3 perc	
Feldolgozhatóság:	20 perc	
Járható:	12 óra után	

### Feldolgozás

